



## LIMOVI OD NERĐAJUĆEG ČELIKA

Debljina mm	Standardni formati u mm - kg/tabli			Ostali formati u mm - kg/tabli			
	1000x2000	1250x2500	1500x3000	1250 x 3000	1500x6000	2000x4000	2000x6000
0,5	8,00	12,50	18,00	15,00	36,00	32,00	48,00
0,6	9,60	15,00	21,60	18,00	43,20	38,40	57,60
0,7	11,20	17,50	25,20	21,00	50,40	44,80	67,20
0,8	12,80	20,00	28,80	24,00	57,60	51,20	76,80
0,9	14,40	22,50	32,40	27,00	91,80	57,60	86,40
1,0	16,00	25,00	36,00	30,00	72,00	64,00	96,00
1,2	19,20	30,00	43,20	36,00	86,40	76,80	115,20
1,25	20,00	31,25	45,00	37,50	90,00	80,00	120,00
1,5	24,00	37,50	54,00	45,00	108,00	96,00	144,00
2,0	32,00	50,00	72,00	60,00	144,00	128,00	192,00
2,5	40,00	62,50	90,00	75,00	180,00	160,00	240,00
3,0	48,00	75,00	108,00	90,00	216,00	192,00	288,00
4,0	64,00	100,00	144,00	120,00	288,00	256,00	384,00
5,0	80,00	125,00	180,00	150,00	360,00	320,00	480,00
6,0	96,00	150,00	216,00	180,00	432,00	384,00	576,00
8,0	128,00	200,00	288,00	240,00	576,00	512,00	768,00
10	160,00	250,00	360,00	300,00	720,00	640,00	960,00
12	192,00	300,00	432,00	360,00	864,00	768,00	1.152,00
15	240,00	375,00	540,00	450,00	1.080,00	960,00	1.440,00
20	320,00	500,00	720,00	600,00	1.440,00	1.280,00	1.920,00
25	400,00	625,00	900,00	750,00	1.800,00	1.600,00	2.400,00
30	480,00	750,00	1.080,00	900,00	2.160,00	1.920,00	2.880,00
35	560,00	875,00	1.260,00	1.050,00	2.520,00	2.240,00	3.360,00
40	640,00	1.000,00	1.440,00	1.200,00	2.880,00	2.560,00	3.840,00
45	720,00	1.125,00	1.620,00	1.350,00	3.240,00	2.880,00	4.320,00
50	800,00	1.250,00	1.800,00	1.500,00	3.600,00	3.200,00	4.800,00

## ZAVRŠNA OBRADA - POVRŠINA LIMA

EN	Postupak u proizvodnji lima	Opis površine	ASTM	DIN	BS
1D	Toplo valjan, termički tretiran, bajcovan	Gruba Mutna	1	c2 ( IIa )	1
1Q	Toplo valjan, poboljššan, bajcovan Kvarto lim (Quarto plate)	Gruba Mutna			
2H	Hladno dorađen (hladno ojačan valjanjem)	Svetla	TR	f ( IIIa )	
2E	Hladno valjan, termički tretiran, mehanički odstranjena kora, bajcovan	Hrapava Mutna			
2D	Hladno valjan, termički tretiran, bajcovan	Glatka	2D	h ( IIIb )	2D
2B	Hladno valjan, termički tretiran, bajcovan naknadno valjan	Glatka finija od 2D	2B	n ( IIIc )	2B
2R	Hladno valjan, svetlo žaren *	Glatka, sjajna reflektivna	BA	m ( IIIId )	2A
2G	Brušen ili poliran *	Usmerena tekstura **		o ( IV )	3A
2J	Brušen (četkan) *	Usmerena tekstura **	6	q	3B , 4
2K	Fino / Satin poliran * Poprečno Ra < 0,5 nm	Usmerena tekstura **	3 , 4	p ( V )	5
2W	Valjan prema kalupu sa obe strane Dekoratívni	Dizajn po dogovoru			

\* Samo jednostrano, ukoliko nije posebno ugovoreno prilikom porudžbine. Isto važi za zaštitu PVC folijom.

\*\* Izgled može varirati u okviru svakog opisa, specifične zahteve bi trebalo ugovoriti precizno sa isporučiocem.